



RW Oil motor
Lubricants Antifreeze
Industrial Marine

RW SLIDEWAY FORCE

ОПИСАНИЕ

RW Slideway Force – серия универсальных смазочных материалов на основе высокочистых базовых масел, предназначенная для смазывания направляющих скольжения, а также различных систем промышленного оборудования. Продукт обладает отличной адгезией к поверхности скольжения и превосходными противоскачковыми и противоизносными характеристиками. Применение RW Slideway Force в станочном оборудовании позволяет сохранить рабочий ресурс станков и высокую точность обработки деталей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Направляющие скольжения
- Гидравлические системы
- Подшипники качения и скольжения
- Закрытые зубчатые передачи

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная адгезия к поверхности скольжения
- Низкое соотношение статического и кинетического коэффициентов трения обеспечивает плавность перемещения
- Отличная защита от износа
- Отличные деэмульгирующие свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ISO 6743-13 GA/GB, DIN 51502 CGLP
ISO 11158 HG, ISO 11158 NM
ISO 12925-1 СКС

ИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя RW™.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5–35 °С, если не указано иное. Избегать замораживания продукта. Придерживайтесь складского принципа: «первый пришел – первый ушел». Рекомендуемый срок хранения – 5 лет.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками или рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя RW™.

Отходы должны утилизироваться в соответствии с Директивами ЕС 91/156, 91/689 и 94/62.
 Отработанный продукт необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации.
 Не сливайте отработанный продукт в канализацию, почву или водоёмы.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД	RW SLIDEWAY FORCE		
Класс вязкости по ISO	ISO 3448	32	68	220
Плотность при 15 °С, кг/м³	ISO 12185	835	860	875
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ISO 3104	32,00	68,00	220,00
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с	ISO 3104	5,80	9,55	20,65
Индекс вязкости	ISO 2909	125	120	110
Коррозия медной пластинки	ASTM D130	1a	1a	1a
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	2195	2195	2195
Диаметр пятна износа, мм (40кг)	ГОСТ 9490	0,38	0,38	0,38
Время дезмульсации, мин	ASTM D1401	5	5	10
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ISO 2592	232	240	240
Температура застывания, °С	ISO 3016	-36	-30	-25

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
 В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций RW™.